

一般物性

A1700

PA/ABS樹脂 (UL94 HB)

特性	測定方法	測定条件	単位	絶乾	吸湿2.7%
成形収縮率	ASTM D955	-	%	0.8-1.1	-
引張強さ	ISO 527	-	MPa	50	33
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	74	42
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	2200	960
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23	kJ/m ²	16	40
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	-30	kJ/m ²	7	-
ノッチ付きアイソット衝撃強さ	ASTM D256	23 /6.4mm	J/m	160	440
ノッチ付きアイソット衝撃強さ	ASTM D256	-30 /6.4mm	J/m	70	-
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	R116	R109
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa		70	70
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/6.4mm		80	78
荷重たわみ温度	ISO 75	0.45MPa		105	95
荷重たわみ温度	ASTM D648	0.46MPa/6.4mm		105	99
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/	10	-
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/	-	-
燃焼性	UL94	-	-	HB	-
吸水率	ISO 62	-	%	1.0	-
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.09	-

注

- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- ・ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は、E47773です。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度()				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 ()
	ノズル	前部	中部	後部			
4-5時間 90-100	220-250	230-260	220-250	180-210	60-90	10-20	60-70