

一般物性

B4740(タイプM)

難燃PBT/ABS樹脂(UL94 V-0)

高衝撃グレード

特性	測定方法	測定条件	単位	
成形収縮率	ASTM D955	-	%	1.2-1.5
引張強さ	ISO 527	-	MPa	40
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	60
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	2000
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23	kJ/m ²	15
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa		62
荷重たわみ温度	ISO 75	0.45MPa		105
燃焼性	UL94	-	-	V-0/1.5mm
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.30

注

- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- ・ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は、E47773です。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度()				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 ()
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 80-120	230-250	240-250	220-240	190-230	50-90	5-20	60-80