

## 一般物性

### PP-GF20-01

長繊維ガラス強化PP樹脂 (GF20%)

特性	測定方法	測定条件	単位	
引張強さ	ISO 527	-	MPa	90
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	130
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	4,400
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m <sup>2</sup>	20
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	157
密度	ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup>	1.03

注

・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

### 標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
1時間 80°C	200-250	200-250	190-240	180-230	40-60	5-10	30-80