

## 一般物性

## 650

ABS樹脂

耐光グレード

特性	測定方法	測定条件	単位	
メルトマスフローレイト	ISO 1133	220°C/10kg	g/10min	20
成形収縮率	ASTM D955	-	%	0.4-0.6
引張強さ	ISO 527	-	MPa	48
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	75
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	2500
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m <sup>2</sup>	18
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	-30°C	kJ/m <sup>2</sup>	9
ノッチ付きアイソット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	200
ノッチ付きアイソット衝撃強さ	ASTM D256	-30°C/6.4mm	J/m	90
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	R115
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	80
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/12.7mm	°C	91
ボールプレッシャー温度	-	-	°C	90
吸水率	ISO 62	-	%	0.3
密度	ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup>	1.05

注

・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

## 標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 80-85°C	210-230	210-230	190-210	170-190	70-90	10-20	40-60