

一般物性

A2602

ガラス繊維強化PA/ABS樹脂 (GF10%、UL94 HB)

特性	測定方法	測定条件	単位	絶乾	吸湿1.5%
成形収縮率	ダイセル法	-	%	0.3-0.6	-
引張強さ	ISO 527	-	MPa	69	51
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	113	83
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	3400	2300
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m ²	13	14
ノッチ付きアイゾット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	120	130
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	R115	R114
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	100	92
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/6.4mm	°C	110	102
荷重たわみ温度	ISO 75	0.45MPa	°C	205	200
荷重たわみ温度	ASTM D648	0.46MPa/6.4mm	°C	205	200
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	6	-
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	10	-
燃焼性	UL94	-	-	HB	-
絶縁破壊強さ	ASTM D149	1.5mm	MV/m	14	-
耐アーク性	ASTM D495	3.0mm	sec (PLC)	92 (6)	-
吸水率	ISO 62	-	%	0.7	-
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.14	-

注

- ・ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- ・UL認定ファイルNo.は、E47773です。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
4-5時間 90-100°C	230-250	240-260	230-250	180-210	50-80	10-20	70-90