

## 一般物性

### PAX-GF50-02(L9)

COLOR No. F06

長繊維ガラス強化芳香族PA樹脂 (GF50%)

特性	測定方法	測定条件	単位	絶乾	吸湿0.7%
引張強さ	ISO 527	-	MPa	270	260
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	390	370
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	18,500	17,000
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m <sup>2</sup>	45	40
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	232	-
密度	ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup>	1.64	-

注

・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

### 標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 80-100°C	240-280	250-290	250-290	240-280	40-60	5-10	130-150

【使用上の注意】

・成形時に排出した樹脂塊は、発火する可能性がありますので、水中等で十分に冷却してから廃棄してください。