

## 一般物性

## SERG2

ガラス繊維強化難燃ABS樹脂 (GF20%、UL94 V-0)

特性	測定方法	測定条件	単位	
成形収縮率	ASTM D955	-	%	0.2-0.5
引張強さ	ISO 527	-	MPa	85
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	130
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	7100
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m <sup>2</sup>	8
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	-30°C	kJ/m <sup>2</sup>	6
ノッチ付きアイゾット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	100
ノッチ付きアイゾット衝撃強さ	ASTM D256	-30°C/6.4mm	J/m	50
ロックウェル硬さ	ISO 2039	-	-	R116
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	89
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/12.7mm	°C	97
ビカット軟化温度	ISO 306/B50	50N×50°C/h	°C	94
ボールプレッシャー温度	-	-	°C	80
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	3
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	8
燃焼性	UL94	-	-	V-0/1.7mm 5VA/2.5mm
絶縁破壊強さ	ASTM D149	1.5mm	MV/m	34
耐アーク性	ASTM D495	3.0mm	sec (PLC)	36 (7)
吸水率	ISO 62	-	%	0.3
密度	ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup>	1.36

注

- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- ・ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は、E47773です。

## 標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-4時間 80-85°C	200-220	200-220	180-200	160-180	40-60	10-20	60-80