

一般物性

SKG30

ガラス繊維強化難燃ABS樹脂 (GF30%、UL94 V-0)

耐熱グレード

特性	測定方法	測定条件	単位	
成形収縮率	ASTM D955	-	%	0.1-0.4
引張強さ	ISO 527	-	MPa	100
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	160
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	9400
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23°C	kJ/m ²	6
ノッチ付きアイソット衝撃強さ	ASTM D256	23°C/6.4mm	J/m	50
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	°C	98
荷重たわみ温度	ASTM D648	1.82MPa/12.7mm	°C	106
ビカット軟化温度	ISO 306/B50	50N×50°C/h	°C	102
線膨張係数	ISO 11359	流動方向	×1E-5/°C	2
線膨張係数	ISO 11359	直角方向	×1E-5/°C	8
燃焼性	UL94	-	-	V-0/1.5mm
絶縁破壊強さ	ASTM D149	1.5mm	MV/m	24
耐アーク性	ASTM D495	3.0mm	sec (PLC)	-(7)
吸水率	ISO 62	-	%	0.3
密度	ISO 1183	-	g/cm ³	1.41

注

- ・これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
- ・ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo. は、E47773です。

標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(°C)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (°C)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-4時間 80-85°C	220-240	220-240	200-220	180-200	40-60	10-20	60-80